

Réf. 10.0922

**NT BUILD 492****XP P18-461 – XP P18-462****ASTM C 1202-13 – ASTM C 1760****Pour la mesure de la pénétrabilité des ions chlorures dans le béton**

- > Jusqu'à 8 cellules de mesure pour éprouvettes Ø 113 mm ; épaisseur 50 mm
 - > (obtenu à partir de cylindres 11 x 22 cm)
- > Une sonde de température par cellule
- > Système d'application de la tension stabilisé entre 5 et 60 V par pas de 5 V
- > Électrodes en inox
- > Système de vérification de l'alimentation stabilisé
- > Logiciel d'acquisition de mesures et de représentation des données
- > A compléter avec:
 - Un ordinateur dédié
 - Une solution de remplissage
 - Un nécessaire de dosage des chlorures au nitrate d'argent

**Cellule de mesure****220 - 50 Hz****2 kg (sans cellules)****280 x 240 x 104 mm**